



به رۆوه به رایه تپی راگه یاندن
فۆرمی زانیاری تووژینه وهی بلاوکراوه

<p>یوسف جمیل باس، ابتسام مصطفی کمال، هیثقی محسن، چیلر نه جات، میدیا سیامه ند</p>		<p>ناوی تووژهر</p>
<p>مامۆستای یاریده در & بروفیسور</p>		<p>نازناوی زانستی</p>
<p>به شی ئه نذازیاری شارستانی / فاکه لئی ئه نذازیاری</p>		<p>شوینی کار</p>
<p>English: Hempcrete a Renewable Material for Green Building: Manufacturing and Properties Optimization</p>		<p>ناونیشان</p>
<p>عربی: همبکریت ماده متجددة للمباني الخضراء: التصنيع وامثلة الخصائص</p>		
<p>کوردی: همبکریت کهرسته به کی نوو ووهه بو بینای سهوز: بهرهمه پیمان و باشکردنی تاییه تمه ندییه کان</p>		
<p>J. AIP Conference Proceedings</p>		<p>گوڤار</p>
<p>یه که مجاره له عیراق تووژینه وه یه که به و ناونیشانه وله و بو اردا ده کری.</p>		<p>تاییه تمه ندی</p>
<p>https://doi.org/10.1063/5.0108734</p>		<p>لینک</p>
<p>زیادبوونی بیسبوونی ژینگه به هۆی زۆری دهردانی گازی ژهر او له پیشه سازی چیمه نتو، پنیوستی به کهرسته ی سهوز له پیشه سازی بیناسازیدا ههیه، زیادبوونی بری پاشماوه ی پیشه سازی که ده بئیت به هۆکاری ژینگه یی ریسایکل بکریت و پنیوستی به کهرسته ی بیناسازی کاریگهر و درێژخایهن هۆکار بوون بو کارکردن له سهمر hempcrete. تیکه له ی hempcrete ناماده ده کریت به به کارهینانی 25% ی چیمه نتو و 75% ی granulated blast furnace slag و ریشالی سروشتی له بری ریشاله ده ستکرده گرانبه هاکان به مه بهستی بهرهمه پیمانی ماده ی بیناسازی نوو ووهه که تیچووی کاریگهره. شیوازی رووکاری وه لامدانه وه (Response Surface Methodology) وهک نامرازیکی ناماری به کارهات بو که مکرده وهی ژماره ی تاقی کردنه وهکان و کهرسته خاوهکانی به کارهینراو، و بو باشکردن و مۆدی لکردنی کاریگهری hemp/binder (0.44-0.16) و ریزه ی activator/binder نه لکالی (0.69-0.41) له سهمر چری و هیزی په ستانی. نهجامی کارمه که ده کو توه که چری hempcrete له گه ل زیادبوونی ریزه ی hemp/binder کم ده بئیت وهه و له گه ل زیادبوونی ریزه ی activator/binder زیاد ده کات. چری گونجاو 1077.07 کیلوگرام/م³ له ریزه ی hemp/binder = 0.16 و ریزه ی چالاک کهر/به ستهر = 0.65 به ده ست هات، له کاتی که هیزی پاله په ستوی گونجاو به ریزه ی hemp/binder = 0.16 و ریزه ی چالاک کهر/به ستهر = 0.42 خه ملنדרاوه. ههر دوو هیزی په ستان و چری به شیوه یه کی بهر دهوام زیاد ده بن له گه ل زیادبوونی ته سنی نمونه کان. به لام نمونهکانی hempcrete که له بارودوخ ی بهرگه ههوا ی وشکدا ساریژ ده کرین، هیزیکی په ستانی ده به خشن که بهرورد ده کریت به وانیه که له ناودا ساریژ ده کرین به لام چری به کی زیاتریان ههیه.</p>		<p>پوخته</p>



به رتوه به را به تي را كه يان دن
فؤرمي زانباري تويثينه وهى بلاوكراوه

<p>ان زيادة التلوث البيئي بسبب الانبعاثات الكبيرة من صناعة الأسمنت ، والحاجة إلى المواد الخضراء في صناعة البناء ، وزيادة كمية النفايات الصناعية التي يجب إعادة تدويرها لأسباب بيئية ، والحاجة إلى مواد بناء فعالة من حيث التكلفة وطويلة الأمد كانت أسباب العمل على تحضير ودراسة خلطات الياف القنب الكونكريتية. تم تحضير خلطات الياف القنب الكونكريتية باستخدام 25٪ وزنا سمنت و نسبة 75٪ من خبث أفران الصهر المحبب و الياف القنب كماد رابطة طبيعية من نبات القنب بدلاً من الألياف الاصطناعية باهظة الثمن لغرض تصنيع مواد بناء متجددة فعالة من حيث التكلفة. تم استخدام منهجية سطح الاستجابة كأداة إحصائية لتقليل عدد التجارب والمواد الخام المستخدمة ، ولتحسين ونمذجة تأثير نسبة الياف القنب\ المادة الرابطة (0.16-0.44) ونسبة المنشط القلوي /المادة الرابطة (0.41-0.69) على الكثافة و قوة الانضغاط . أظهرت نتائج العمل أن كثافة خلطات الياف القنب الكونكريتية تتناقص مع زيادة نسبة الياف القنب\ المادة الرابطة وتزداد مع زيادة نسبة المنشط القلوي /المادة الرابطة. تم تحقيق الكثافة المثلى 1077.07 كجم / م³ عند نسبة الياف القنب\ المادة الرابطة = 0.16 ونسبة المنشط القلوي / الرابطة = 0.65 ، بينما تم تحقيق قوة الانضغاط المثلى عند نسبة الياف القنب\ المادة الرابطة = 0.16 ونسبة المنشط القلوي /المادة الرابطة = 0.42. اثبتت النتائج ازدياد مقاومة الانضغاط والكثافة بشكل مطرد مع زيادة عمر العينات. ومع ذلك ، فإن خلطات الياف القنب الكونكريتية المعالجة في ظروف جوية جافة تعطي قوة انضغاط مماثلة لتلك المعالجة في الماء ولكن بكثافة أعلى.</p>	<p>الملخص</p>
<p>The increase in environmental pollution due to large emissions from the cement industry, the need for green materials in construction industry, the increase in the amount of industrial waste that must be recycled for environmental reasons and the need for cost effective and long-lasting building materials were the reasons to work on hempcrete. Throughout the current work hempcrete mixes are prepared using 25% wt. cement, 75% granulated blast furnace slag as binders and hemp; the natural fiber instead of the expensive synthetic fibers for the purpose of manufacturing cost effective renewable building material. Response Surface Methodology was used as a statistical tool to decrease the number of experiments and raw materials used, and to optimizing and modelling the effect of hemp/binder (0.16-0.44) and alkaline activator/binder ratio (0.41-0.69) on density and compressive strength. The results of the work revealed that the density of hempcrete decreases with increasing hemp/binder ratio and increases with increasing activator/binder ratio. Optimum density 1077.07 kg/m³ was achieved at hemp/binder ratio = 0.16 and activator/binder ratio = 0.65, while optimum compressive strength is estimated at hemp/binder ratio = 0.16 and activator/binder ratio = 0.42. Both compressive strength and density increase steadily with increasing the samples age. However, hempcrete samples cured at dry atmospheric conditions gives a compressive strength comparable with those cured in water but with higher density.</p>	<p>Abstract</p>